

| | |
|--------------------------|---|
| ОРГАНИКА БЪЛГАРИЯ | ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ПОЛИУРЕТАНОВА БЛОКОВА ПЯНА СТАНДАРТНА ПЯНА - етерен тип |
|--------------------------|---|

| обозначение | плътност [kg/m ³] | твърдост ILD [N] 40% | твърдост CLD [kPa] 40% | еластичност мин. [%] | остатъчна деформация макс. [%] | стандартен цвят |
|-------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| T - 18 20 | 17-20 | 60-100 | 2,0 ± 0,6 | 28 | 8 | бял |
| T - 20 30 | 18-21 | 100-140 | 3,0 ± 0,6 | 28 | 8 | бял |
| T - 20 40 | 18-21 | 140-180 | 4,0 ± 0,6 | 28 | 8 | бял |
| T - 22 42 | 20-23 | 150-190 | 4,2 ± 0,6 | 30 | 8 | бял |
| T - 23 37 | 21-24 | 125-170 | 3,7 ± 0,6 | 35 | 8 | бял |
| T - 25 36 | 23-28 | 120-170 | 3,6 ± 0,6 | 35 | 7 | бял |
| T - 25 45 | 23-28 | 160-200 | 4,5 ± 0,6 | 35 | 7 | бял |
| T - 30 30 | 28-33 | 100-140 | 3,0 ± 0,6 | 38 | 6 | бял |
| T - 30 37 | 28-33 | 125-170 | 3,7 ± 0,6 | 38 | 6 | бял |
| T - 40 40 | 38-43 | 140-180 | 4,0 ± 0,6 | 43 | 5 | бял |
| T - 40 50 | 38-43 | 140-180 | 5,0 ± 0,6 | 43 | 5 | бял |

Мека блокоча ПУ пчнч - етерен тип за производство на мебели и матраци, произведена с вносни висококачествени суровини по технология без използване на фреони. Предлага се във вид на листи, фолио, конфекционирани изделия, включително изделия със сложна конфигурация. Листи, фолио, конфекционирани изделия, включително и със сложен профил се опаковат в ПЕ фолио. Блокове и детайли с големи размери не се опаковат. Да се съхранява в сухи и чисти помещения и да се пази далеч от запалими материали. Транспортира се в закрити превозни средства.

Може да се произвеждат и други типове след предварително съгласуване.

* Произведен в България.

MADE IN BULGARIA.

ИЗБЕРЕТЕ БЪЛГАРСКОТО!

ORGANIKA BULGARIA TECHNICAL DATA SHEET
POLYURETHANE SLABSTOK FOAM
STANDARD FOAM - ether type

| symbol | density [kg/m ³] | hardness ILD [N] 40% | hardness CLD [kPa] 40% | resilience min. [%] | compression set.max. [%] | elongation at break min. [%] | standard color |
|-----------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| T - 18 20 | 17-20 | 60-100 | 2,0 ± 0,6 | 28 | 8 | 180 | white |
| T - 20 30 | 18-21 | 100-140 | 3,0 ± 0,6 | 28 | 8 | 180 | white |
| T - 20 40 | 18-21 | 140-180 | 4,0 ± 0,6 | 28 | 8 | 180 | white |
| T - 22 42 | 20-23 | 150-190 | 4,2 ± 0,6 | 30 | 8 | 200 | white |
| T - 23 37 | 21-24 | 125-170 | 3,7 ± 0,6 | 35 | 8 | 200 | white |
| T - 25 36 | 23-28 | 120-170 | 3,6 ± 0,6 | 35 | 7 | 220 | white |
| T - 25 45 | 23-28 | 160-200 | 4,5 ± 0,6 | 35 | 7 | 210 | white |
| T - 30 30 | 28-33 | 100-140 | 3,0 ± 0,6 | 38 | 6 | 215 | white |
| T - 30 37 | 28-33 | 125-170 | 3,7 ± 0,6 | 38 | 6 | 225 | white |
| T - 40 40 | 38-43 | 140-180 | 4,0 ± 0,6 | 43 | 5 | 235 | white |
| T - 40 50 | 38-43 | 140-180 | 5,0 ± 0,6 | 43 | 5 | 235 | white |

PU flexible slabstock foam - ether type for production of furniture and mattresses, produced with imported high-quality raw materials by ozone-friendly technology.
Available in blocks, plates, rolled foil, fabricated articles, including articles with complicated configuration and by the customer's choice as well.
The plates, the rolled foil and the fabricated articles, including the articles with complicated configuration are packed in PE film. Blocks and the large size details are not packed.
They are stored in dry and clean premises and kept away from flammable materials.
The goods are transported in covered vehicles.

Other types can be produced by prior specification.

* Произведен в България.
MADE IN BULGARIA.

ИЗБЕРЕТЕ БЪЛГАРСКОТО!